



舒泊润

舒泊润® Syncolon®(PTFE)硅酮滑脂 Superlube 92000

产品描述

Super Lube® Syncolon®(PTFE)硅酮润滑脂 是一种非固化硅酮化合物，在各种应用中提供长寿命保护。Syncolon®(PTFE)微粉的添加形成了一种优质的润滑剂，为抗摩擦、抗磨损、防生锈、防腐蚀提供保护，具有良好的消音特性。



Super Lube® Syncolon®(PTFE)硅酮润滑脂 是防水的，防止水分和其他污染物。

Super Lube® Syncolon®(PTFE)硅酮润滑脂 是半透明的白色，具有清洁和清晰的外观，并表现出较好的耐水冲刷性，与大多数塑料和橡胶兼容。它不会变硬、变干或融化。

Super Lube® Syncolon®(PTFE)硅酮润滑脂 通过美国 NSF 认证，可与食品偶尔接触，符合美国农业部(H1)的指导方针。

性能特点

优良的抗水冲刷性	优良的热传性	密封防潮
优良的消音特性	粘度稳定	厚稠度
防止生锈和腐蚀	热稳定	高介电强度
食品级和清洁	温度范围广	无污染
与大多数橡塑化合物兼容	通过 Kosher 认证	通过 NSF 认证

典型应用

消音	橡胶部件	垫圈
衬套和套管	食品加工设备	锁
滑动轴承	跑步机，健身器材	塑料和齿轮
金属对塑料	工具，脱模	控制电缆
塑料对塑料		

包装尺寸

型号	包装说明
92000	1cc
92003	3 盎司
92150	400 克
92016	400 克
92005	5 磅
92030	30 磅
92120	120 磅
92400	400 磅



舒泊润

分析数据

指 标	测试方法	结果
NLGI 等级		2
颜色		半透明的白色
温度范围		-40°F-500°F (-40°C-260°C)
粘度（基础油）@25°C	ASTM D445	5000
比重@25°C（77°F）	ASTM D1298	1.11
工作锥入度，60 strokes	ASTM D217	265-295
蒸气压@200°C		1.33
绝缘强度（Volts/mil,50 mil gap）	CTM 0114	400
油分离，21 小时/100°C	ASTM D6184	0%
蒸发损失，22 小时@212°F（100°C）	ASTM D972	0.4%
闪点	ASTM D92	>572°F（300°C）
熔点		无
水洗	ASTM D1264	<1%

使用方法

清洁干燥的待处理区域
用干净的布，刷子，海绵或手指涂抹
清除多余

保质期

Super lube 产品在原始容器和合理的环境条件下建议保质期五年.