

产品数据表

Liquid Polymer Type PL 1800

参数	方法		值
Saybolt 颜色	DIN 51411		最小 30
密度, 20°C	DIN 51757	g/cm ³	约 0.821
闪点 (开口)	DIN EN ISO 2592	°C	最小 200
倾点	DIN ISO 3016	°C	约<-40
运动粘度 20°C	DIN 51562 P.1	mm ² /s	约 72
运动粘度 40°C	DIN 51562 P.1	mm ² /s	约 30
运动粘度 100°C	DIN 51562 P.1	mm ² /s	约 6
U.S. FDA	21 CFR 178.3620(a)-食品直接接触		通过
EC 1935/2004 Article 3	(感官特性)		通过
欧洲药典	PH.EUR 液体石蜡的纯度		通过

这个产品的数据表和其中的信息被极为谨慎的编辑和检测，并且自签发日期起被视为准确无误。但是，上海坪尧贸易有限公司对其时效性，完整性，质量或准确性不承担责任。本产品数据表仅作参考，并不能保证任何特定产品属性。检查产品和安全使用它们，以及遵守所有适用的法律法规是用户的责任。上海坪尧贸易有限公司对于说明以外的材料使用，不遵守建议，固有性质的材料危害所造成的任何损害或伤害概不负责。建议与制造商联系以获取更多的信息，尤其是对该产品说明以外的应用。