



UCON™水溶性基础油

DOW 陶氏 UCON™ 水溶性基础油既可单独作为流体与润滑油使用，也可由调配者或商家作为基础油并加入添加剂来调配出特有的润滑油。在水冲洗性要求较高的情况下，水溶性基础油堪称首选解决方案。此类润滑油可用于纤维、金属加工以及甘蔗制糖业等。由于该产品系列包括多种水溶性基础油，因而要选择正确的流体并非易事。下表列出的典型粘度†将有助于您选择符合您应用需求的基础油。

| 产品 | 描述 | 40°C 下的典型粘度 (cSt) |
|--------------------------------|-----|-------------------|
| UCON Lubricant 50-HB-55, Inh. | 基础油 | 8.3 |
| UCON Lubricant 50-HB-100 | 基础油 | 19 |
| UCON Lubricant 50-HB-170 | 基础油 | 33 |
| UCON Lubricant 50-HB-260 | 基础油 | 53 |
| UCON Lubricant 50-HB-400 | 基础油 | 81 |
| UCON Lubricant 50-HB-660 | 基础油 | 130 |
| UCON Lubricant 50-HB-2000 | 基础油 | 440 |
| UCON Lubricant 50-HB-3520 | 基础油 | 700 |
| UCON Lubricant 50-HB-5100 | 基础油 | 1020 |
| UCON Lubricant 75-H-450 | 基础油 | 60 |
| UCON Lubricant 75-H-1400 | 基础油 | 290 |
| UCON Lubricant 75-H-9500 | 基础油 | 1800 |
| UCON Lubricant 75-H-90,000 | 基础油 | 17,000 |
| UCON Lubricant 75-H-90,000 AQ | 基础油 | 2,775 |
| UCON Lubricant 75-H-380,000 AQ | 基础油 | 77,100 |
| UCON TPEG 500 | 基础油 | 77 |
| UCON TPEG 990 | 基础油 | 114 |

† 表示典型性质，不应视其为产品技术规范

上海坪尧贸易有限公司
电话：(86) 21 6470 5533
传真：(86) 21 6482 0538
24 小时服务热线：15900706965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1210
网站：www.pingyiao.com
E-mail：info@pingyiao.com