



# 舒泊润

## 舒泊润® O 型圈硅酮润滑剂 Superlube 56204

### 产品描述

**Super Lube® O 型圈硅酮润滑剂** 是一种非固化硅酮化合物，为润滑、密封和调理 O 型密封圈和其他调节器及阀门系统组件而设计。它与大多数塑料和橡胶兼容。此外，本产品具有防水、防潮、防氧化、热稳定等特点。

在安装过程中使用 Super Lube® O 型圈硅酮润滑剂有助于保护 O 型环免受磨损、挤压或切割的损坏。它还有助于正确安置 O 形环，加速装配操作，提高自动化装配。

在动态气动应用中，用 Super Lube® O 型圈硅酮润滑剂润滑 O 型环将延长设备的使用寿命。

**Super Lube® O 型圈硅酮润滑剂** 通过填充压盖表面的空间和降低弹性体的渗透率，帮助减少真空应用中的总体泄漏率。

**Super Lube® O 型圈硅酮润滑剂** 通过美国 NSF 认证，可与食品偶尔接触，符合美国农业部 (H1) 的指导方针。



### 性能特点

清洁食品级 O 形密封圈润滑剂  
清除 O 形环流体  
真空应用  
密封湿气  
高绝缘强度  
食品级和清洁

橡胶防腐剂  
热稳定  
大多数橡胶和塑料的润滑  
温度范围广  
与多数橡胶和塑料化合物兼容

环保  
通过 Kosher 认证  
通过 NSF 认证

### 典型应用

O 形环-静态和动态  
气动系统  
密封件  
压力旋塞阀

软水器和水龙头阀  
池泵和过滤器  
密封  
阀门

挡风雨条  
橡胶垫片  
食品加工设备

### 包装尺寸

型号	包装说明
56204	4 盎司
56205	5 加仑
56255	55 加仑

上海坪尧贸易有限公司

电话: 13361917636 传真: 021-64511022-109

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室(200235)

E-mail: info@superlubechina.com 网站: www.superlubechina.com



聚合物(塑料)恒应变拉伸试验	评级
丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS)	E
醋酸纤维素(CA)	E
聚酰胺(PA)(尼龙)	E
聚碳酸酯(PC)	E
聚乙烯(PE)	E
*超高分子量(PE-UHMW)	E
*低密度(PE-LD)	E
聚-/聚丁二烯(PET / PBT)	E
聚甲醛、聚醋酸酯(POM) (Delrin)	G
聚丙烯(PP)	E
聚苯醚(PPO)	E
聚亚苯基 sulphide (PPS)	G
聚苯乙烯(PS)	E
聚四氟乙烯(PTFE)	E
聚氨酯(PUR)	E
聚氯乙烯(PVC)	E
热塑性弹性体(TPE)	E
弹性体(橡胶)	评级
丙烯酸酯橡胶(ACM)	E
丁苯橡胶	E
丁(IIR)	E
氯丁橡胶(CR)	E
氯磺化聚乙烯橡胶(CSM)	E
乙丙二烯橡胶(EPDM)	E
氟化橡胶(FKM)	E
天然橡胶(NR)	E
氯丁橡胶(CR)	E
腈(NBR)	E
聚氨酯(AU、欧盟)	E
四氟丙烯橡胶(FPM, FEPM)	E
丁苯橡胶(SBR)	E
硅橡胶(FMQ、PMQ、MQ、VMFQ、VMQ)	NC
氟橡胶(FKM)	E
<b>评级的关键</b> E -兼容性很好 G-兼容性好 NC -不兼容	

上海坪尧贸易有限公司

电话: 13361917636 传真: 021-64511022-109

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室(200235)

E-mail: info@superlubechina.com 网站: www.superlubechina.com



# 舒泊润

## 分析数据

指 标	特 性	结 果
颜色		透明
温度范围		-58°F-392°F (-50°C-200°C)
粘度@25°C		5000
粘度/温度系数		0.62
比重@25°C		0.973
倾点		-45°C
磅/加仑		8.12
介电强度 25°C kV/mm		18
闪点	闭口 300C	>300°C
折射率 25°C		1.404
表面张力 25°C, mN/m		21.1
蒸气压 200°C		1.33
体积膨胀系数 25°C-100°C		$9.45 \times 10^{-4}$

## 使用方法

清洁表面  
均匀的涂抹于表面

## 保质期

Super lube 产品在原始容器和合理的环境条件下建议保质期五年.

上海坪尧贸易有限公司

电话: 13361917636 传真: 021-64511022-109

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室(200235)

E-mail: info@superlubechina.com 网站: www.superlubechina.com