



舒泊润

舒泊润®绝缘真空硅脂
Superlube 91030

产品描述

Super Lube®绝缘真空硅脂是一种非固化硅酮化合物，适合密封、保护和绝缘电气元件和连接器。防水、可以防止湿气和其他电气连接中的污染物。

Super Lube®绝缘真空硅脂 通过美国 NSF 认证，可与食品偶然接触，符合美国农业部（H1）的指导方针。

Super Lube®绝缘真空硅脂 它呈半透明白色，外观干净透明，具有较高的介电强度。它与大多数塑料和橡胶兼容。



性能特点

- | | | |
|-----------|------------|----------------|
| 高介电强度 | 保护电气元件免受腐蚀 | 高低温下抗电阻 |
| 食品级和清洁 | 防止电弧 | 与大多数橡胶和塑料化合物相容 |
| 密封防潮 | 温度范围广 | 无污染 |
| 耐热 | 低挥发率，低排气 | 通过 Kosher 认证 |
| 降解 | | 通过 NSF 认证 |
| 稠度高 | | |
| 低蒸气压 | | |
| 耐水性和耐化学性好 | | |

典型应用

- | | |
|--------------|----------|
| 电气绝缘、阻尼、润滑 | 火花塞和分电器盖 |
| 电缆连接 | 食品加工设备 |
| 黄铜组件、电气组件和端子 | |
| 密封和绝缘 | |
| 灯泡 | |

+包装尺寸

型号	包装说明	型号	包装说明
91003	3 盎司	91400	400 磅
91015	400 克	91015/UV*	400 克
91016	400 克	91016/UV*	400 克
91005	5 磅	91005/UV*	5 磅
91030	30 磅	91030/UV*	30 磅
91120	120 磅		

UV*紫外线示踪剂证实润滑剂的存在

分析数据

上海坪尧贸易有限公司
电话: 13361917636 传真: 021-64511022-109
地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室(200235)
E-mail: info@superlubechina.com 网站: www.superlubechina.com



舒泊润

指 标	测试方法	结果
NLGI 等级	ASTM D1092	2
颜色		半透明的白色
温度范围		-40°F-500°F (-40°C-260°C)
粘度 (基础油) @25°C	ASTM D445	5000
比重@25°C (77°F)	ASTM D1298	1.07
工作锥入度, 60 strokes	ASTM D217	265-295
比热容 (Joules/g, °C)		1.5
导热系数 (Watts/m. °C)		0.16
绝缘强度 (Volts/mil, 50 mil gap)	CTM 0114	400
介电损耗	ASTM D217	1.2×10^{12}
绝缘电阻率@25°C (ohm/cm)	ASTM D1169	1×10^{15}
电容量@25°C 0.5 和 100kHz 之间	ASTM D924	2.8
油分离, 21 小时/100°C	ASTM D6184	0%
蒸发损失, 22 小时@212°F (100°C)	ASTM D972	0.4%
闪点	ASTM D92	>572°F (300°C)
熔点		无
水洗	ASTM D1264	<1%

使用方法

清洁表面

均匀涂抹于表面

保质期

Super lube 产品在原始容器和合理的环境条件下建议保质期五年.

上海坪尧贸易有限公司

电话: 13361917636 传真: 021-64511022-109

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室(200235)

E-mail: info@superlubechina.com 网站: www.superlubechina.com