

## ArChine Foodrance SIS 3

用于高温及苛刻条件下的无机硅脂

颜色	无色/不透明	
外观	光滑	
皂基	无机物	
基础油	F.D.A 硅脂	
NLGI	3	
非工作锥入度	220-250	0.1 mm
60次反复工作的锥入度	>230	0.1 mm
滴点	无	°C
基础油粘度 (25°C)	1000	cSt
基础油粘度 (40°C)	700	cSt
密度 (25°C)	0.970	g/cm <sup>3</sup>
使用温度	-50 ~ 220	°C

### 性能

所有成分均符合 F.D.A (食品与药品管理局) 联邦法规第 21 条规定

- 不溶于水、热水、水蒸气和航海环境
- 无味无臭 (无危害性)
- 优良的热稳定性能
- 不导电 (绝缘电阻)
- 优良的抗氧化, 抗腐蚀, 抗钙化能力

### 应用

- 浴室水管润滑, 在高温或低温环境下使用的阀门或膨胀阀的润滑
- O型圈, 环形圈装置
- 食品加工业的输送链
- 电缆, 电线
- 需要硅脂润滑的水泵

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

服务热线: 15900706965

网站: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

邮箱: [info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)